



STP Accent

STP Accent 是一种隔热减振的自粘材料。

该材料是一种由部分破裂的闭孔结构、无凹痕的面层和安装层构成的，灰色、弹性且泡沫均匀的细目聚乙烯，且有防粘连纸覆盖。

| 指定系数 | 规格 | | 试验方法 |
|----------------------------|-----------|-------|---------------------------|
| 厚度, 毫米 | 10±1,5 | 6±1,5 | GOST 25015-81 |
| 保护层厚度, 毫米 | 0,3-0,4 | | GOST 25015-81 |
| 防粘连层与安装层的粘结强度, 牛顿/厘米, 最小值 | 0,05-0,20 | | GOST 17317-88 |
| 材料与安装表面的粘结强度, 牛顿/厘米, 最小值 | 3 | | TD 2244-050-48214265-2006 |
| 多层半成品层与层间的粘结强度, 牛顿/厘米, 最小值 | 2,5 | | GOST 17317-88 |
| 面层与聚乙烯泡沫的粘结强度, 牛顿/厘米, 最小值 | 1,5 | | GOST 17317-88 |

运输与存储

材料在搬运过程中不得接触水分，且搬运时不得随意丢下或弯折包装。必须在避免机械损伤、变形和水分渗透的条件下，按照有车顶类型的运输规章于此类运输中在平面上水平运输材料包装。必须水平运输包装，且堆放高度不得超过 3 米。

不得在包装上放置任何金属或类似物品。

必须在避免水分渗入、油类渗入和阳光照射的条件下，在有屋顶的仓库内距离供暖设备 1 米以外的平面上水平堆放材料。

使用与安装要求

使用要求

必须在洁净干燥的金属表面安装材料，包括最低弯曲半径 100 毫米的复杂表面。如需清洁污垢，建议使用水和不含有机溶剂与碱的中性洗涤剂。不得在拆除后重复使用材料。

安装准备

如在低于0摄氏度的温度下存放或运输材料，则安装前必须将其放置在 20 ± 5 摄氏度的温度下24小时以上。必须清洁安装表面的灰尘，用技术溶剂除油，并晾至彻底干燥。

安装

必须撕掉防粘连纸。必须逐步使零件边缘紧贴在安装表面上，同时避免形成气泡。不得在肮脏腐蚀的金属表面上安装材料。

真确摘录
质量控制部门专家
“Standartplast”有限公司