



STP Accent

STP Accent è un materiale autoadesivo antivibrante e termoisolante.

Il materiale è in polietilene grigio, elastico, schiumato in modo uniforme, a maglia stretta con struttura a celle chiuse. Il rivestimento non presenta goffatura, lo strato adesivo è protetto con carta antiadesiva.

Descrizione	Specifica		Metodo di test
Spessore, mm	10±1,5	6±1,5	GOST 25015-81
Spessore del sigillante, mm	0,3-0,4		GOST 25015-81
Tenuta dello strato adesivo con lo strato antiadesivo, N / cm, non inferiore a	0,05-0,20		GOST 17317-88
Tenuta del materiale sulla superficie di montaggio, N / cm, non inferiore a	3		TD 2244-050-48214265-2006
Tenuta tra gli strati, N / cm, non inferiore a	2,5		GOST 17317-88
Tenuta tra strato di rivestimento e la schiuma di polietilene, N / cm, non inferiore a	1,5		GOST 17317-88

Trasporto e stoccaggio

Il materiale deve essere movimentato evitando la penetrazione di umidità, di far cadere o piegare le confezioni. I prodotti devono essere trasportati in posizione orizzontale su una superficie piana, con qualsiasi tipo di trasporto coperto in conformità con le norme vigenti per la tipologia di trasporto, evitando danni meccanici, la deformazione del materiale e la penetrazione di umidità. I colli devono essere trasportati in pile non superiori a 3m. Non è consentito sovrapporre qualsiasi oggetto pesante sopra i colli.

I prodotti devono essere stoccati orizzontalmente in pile, su una superficie piana, ad almeno 1 m da fonti di calore, evitando la penetrazione d'umidità, di olio e l'esposizione alla luce solare.

Requisiti di utilizzo e di installazione

Requisiti di utilizzo

Il materiale deve essere installato su superfici metalliche pulite e asciutte, incluse superfici irregolari con raggio di curvatura di almeno 100 mm. Per pulire il materiale si consiglia di utilizzare acqua con sostanze neutre, non contenenti solventi organici o alcalinici. Dopo lo



smontaggio il materiale non può essere riutilizzato.

Preparazione per l'installazione

Nel caso in cui il materiale venga stoccato o trasportato ad una temperatura inferiore a 0 ° C, prima dell'installazione lo stesso dovrà rimanere nell'imballo originale ad una temperatura di circa 20° C per almeno 24 ore. La superficie di montaggio deve essere pulita da polvere e sporcizia, sgrassata con solventi specifici e asciugata completamente.

Installazione

La pellicola antiadesiva deve essere rimossa gradualmente, applicare il materiale sulla superficie di montaggio passo-passo, evitando la formazione di bolle d'aria. Il materiale non deve essere installato su superfici metalliche sporche o corrose.

Estratto originale
Dipartimento controllo qualità
LLC “Standartplast”