STP Black Silver

STP Black Silver è un materiale autoadesivo antivibrante utilizzato su autovetture, macchine agricole e altri mezzi per ridurre in modo efficace sia il rumore che le vibrazioni.

Il materiale è progettato per essere utilizzato a temperature da -45°C a +100 ° C, può resistere per breve tempo fino a +190°C. Il materiale è costituito da un foglio goffrao con stampa del logo STP e uno strato di polimero adesivo protetto da una pellicola antiadesiva. Il prodotto contiene una composizione specifica per proteggere dalla corrosione il metallo su cui è installato.

Descrizione	Specifica	Metodo di test
Spessore, mm	1,8±0,2	TD 5772-006-48214265-2001
Peso di 1m^2, kg, non superiore a	2,72-3,4	GOST 17073-71
Fattore di perdita meccanica alla temperatura, non inferiore a	0,25	ISO 6721-3:1996
Infiammabilità, velocità di combustione, mm / min, non superiore a	Non infiammabile 100	GOST 25076-81
Tenuta del materiale sulla superficie metallica in fase di rimozione, N / cm, non inferiore a	5	TD 5772-006-48214265-2001
Tenuta della pellicola antiadesiva con lo strato adesivo polimerico, N / cm, non inferiore a	0,5	GOST 17317-88
Tenuta del materiale con la superficie metallica in fase di rimozione in seguito a sbalzi di temperatura da -45 ° C a + 70 ° C, N / cm, non inferiore a	4	TD 5772-006-48214265-2001

Trasporto e stoccaggio

Il materiale deve essere movimentato evitando la penetrazione di umidità, di far cadere o piegare le confezioni. I prodotti devono essere trasportati in posizione orizzontale su una

www.standartplast.com © 2017 Standartplast. All rights reserved

superficie piana, con qualsiasi tipo di trasporto coperto in conformità con le norme vigenti per la tipologia di trasporto, evitando danni meccanici, la deformazione del materiale e la penetrazione di umidità. Non è consentito sovrapporre qualsiasi oggetto pesante sopra i colli.

Stoccaggio

I materiali devono essere immagazzinati orizzontalmente ad una temperatura non superiore a 40 ° C, su una superficie piana, in pile non superiori a 1 m, ad almeno 1 m da fonti di calore, evitando la penetrazione di umidità, di olio e l'esposizione alla luce solare.

Requisiti di utilizzo e d'installazione

Utilizzo

Il materiale deve essere installato su superfici metalliche pulite, incluse superfici irregolari. Per la pulizia del materiale si consiglia di utilizzare acqua con detergenti neutri, senza solventi organici o alcalinici.
Il materiale non può essere riutilizzato dopo la sua rimozione.

Preparazione per l'installazione

Nel caso in cui il materiale sia stato conservato o trasportato a temperature inferiori a 0°C, prima dell'installazione lo stesso dovrà rimanere nell'imballo originale ad una temperatura di circa 20°C per almeno 24 ore. La temperatura della superficie di lavoro deve essere compresa tra 18°C e 30 ° C, libera da polvere e sporco, sgrassata con acqua ragia e completamente asciutta.

Installazione

Rimuovere la pellicola antiadesiva e applicare il prodotto sulla superficie evitando la formazione di bolle d'aria, si suggerisce l'utilizzo dell'STP SMALL ROLLER. Il materiale non deve essere installato su superfici metalliche sporche o corrose.

Estratto originale
Dipartimento controllo qualità
LLC "Standartplast"

www.standartplast.com © 2017 Standartplast. All rights reserved