



## STP MADELIN TAPE

**STP Madeline** este un material autoadeziv decorativ anti-scârțâit, folosit pentru cabinele de automobile, interioare și caroserie.

### Compoziție

Materialul este un produs textil, cu un strat de montaj adeziv, protejat cu folie antiadezivă

### Linear dimensions

Materialul produs în bobine

Pachetul conține: 60 bobine

Dimensiunea benzii: 15\*2000mm

### Advantages

Elimina scârțâitul și izbiturile

Material de lungă durată și de încredere

Ușor de aplicat



### **Area of application**

Cabina automobilului, Interior, Portbagaj(Între detaliile de plastic și metal )

| <b>Coefficient nomination</b>   | <b>Specification</b>                                     | <b>Testing method</b>     |
|---|--|---------------------------|
| Durabilitatea legăturii dintre material și suprafața metalică în timpul decolantarii, cel puțin N / m | 3  | TD 8729-010-48214265-2002 |
| Durabilitatea conexiunii de acoperire adezivă cu stratul polimeric lipicios, N / cm                   | 0,01-0,10  | GOST 17317                |
| Inflamabilitate, rata de ardere, mm / min, maxim  | Neinflamabil<br>100                                      | GOST 25076                |
| Rezistența stratului adeziv la temperatura de 60 ° C în decurs de 24 de ore                           | Materialul nu trebuie să îndeplinească stratul de montaj | TD 8729-010-48214265-2002 |

### **Instrucții de depozitare**

Ambalajele cu materiale spiralate trebuie să fie depozitate orizontal în paleti de cel mult 2 m pe tăvi sau rafturi cu suprafață plană în depozite acoperite, nu mai puțin de 1 m, de la aparatele de încălzire, în condiții care elimină pătrunderea umezelii și expunerea la lumina soarelui.

### **Exploatare și cerințe de instalare**

Pentru a instala materialul, protecția anti-adezivă trebuie scoasă. Marginea materialului trebuie pusă pe suprafața de montare și presată pas cu pas, fără a se întinde, pe suprafața de montaj, evitând formarea de blistere a aerului. Materialul trebuie instalat pe suprafețe curate.

Temperatura de funcționare a materialului este de la -40 ° C la + 60 ° C.

True extract  
Quality Control Department Specialist  
LLC "Standartplast"